

非汚染性

マイクロセル
ポリマーシート



【試験方法】

荷重条件 : 加重 1kg/cm²

エージング条件 : 70° C × 168時間
目視により確認

可逆剤を含まないため、原料の染み出し
などによる接物への汚染がほとんどありません

項目	被着材
汚染性試験	ステンレス板 鉄板 ガラス板 メラミン合板 アクリル板

結果:各被著材への影響はほとんど認められません。